



## בי ג'י טיח צמנטי לבן

טיח איכותי חזק ולבן דוחה מים ליישור והחלקת קירות.

### שימושים

- טיח ליישום ע"ג בטון וכל סוגי הבלוקים, לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים לחדרים רטובים
- משמש כשכבת טיח מוכנה לצבע

### יתרונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים
- חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים
- חוזק הידבקות גבוה
- עשיר בפולימר דוחה מים

### נתונים טכניים

בסיס:	צמנט לבן, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
משקל מרחבי אבקה:	כ- 1.6 ק"ג לליטר
זמן העבודה	כ- 90 דקות
חוזק בכפיפה לאחר 28 יום:	גדול מ- 1.9 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום:	גדול מ- 8 מגפ"ס
חוזק הידבקות לקירות בטון לאחר 28 יום:	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
אריזה:	שק 40 ק"ג
צריכה (של תערובת יבשה):	כ- 16 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ (לפני גירוד)
אחסון:	מקום יבש ומוצל ומוגן מפני שמש וגשם
חיי מדף:	6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

תשתית מתאימה: קירות בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי (איטונג/אשקלית).  
אין להתחיל את עבודות הטיח לפני תום שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה.  
יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, יש להסיר חוטי קשירה.  
ברזל הנראה לעין יטופל בהתאם להוראות המתכנן.  
יש לנקות היטב את התשתית משמן, צבע, אבק וכל גורם העלול להפריע להדבקה.  
יש להקפיד כי התשתית המיועדת לטיוח תהיה יבשה.

## הוראות שימוש

הכנת התערובת: יש לשפוך כ- 8-9 ליטר מים בטמפרטורה מתאימה למערבל נקי,  
להוסיף את כל תכולת השק ולערבל במשך 3 דקות עד לקבלת עיסה אחידה ללא  
גושים. יש להמתין 3 דקות ולערבל שנית.

יישום: למרוח בעזרת כף טיחים שכבה דקה תוך הידוק לקיר. להוסיף בשכבות עד  
קבלת העובי הנדרש, ליישר ולהחליק בעזרת סרגל אלומיניום או  
מרית.  
על גבי בטון חלק יש למרוח שכבה של 5 מ"מ בעזרת מלאג' משונן ולמחרת להוסיף  
חומר להגיע לעובי הרצוי עד 20 מ"מ.  
ליישום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מד המים לסמיכות  
הרצויה.  
ע"ג בלוקי איטונג/אשקלית 268 יש לבצע הרטבה מוקדמת  
חומר זה מונע מעבר מים זורמים בצורה אנכית כאשר העובי המיושם הינו 5 מ"מ  
מינימום.  
חומר זה אינו משמש כתחליף לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים  
להצטבר מים עומדים  
יש לבצע אשפרה למחרת גמר הטיוח, על ידי הרטבת שכבת הטיח במשך שלושה ימים  
ברציפות, שלוש פעמים ביום, במקומות בהם יש התייבשות מהירה  
של הטיח, יש להרטיב כבר באותו היום.

## הערות

אין לחדש חומר שהתייבש ע"י הוספת מים.  
5° כולל המים 35°C או נמוכה מ- C אין ליישם בימים בהם הטמפרטורה גבוהה מ-  
המשמשים לערבוב ואשפרה.  
החומר הוא חומר אלקאלי (בסיס) ויוצר ריאקציה עם מים. יש להגן היטב על העור  
והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיד במים זורמים. לשטוף את  
כלי העבודה במים כל עוד החומר רטוב.